
DENSOLEN®-AS30/-R20MP

Fiche produit





Principaux avantages:



Aucun risque de corrosion en spirale contrairement aux applications avec des bandes simple-face.



Remplit les exigences de la norme EN 12068-B50.



Remplit les exigences de la norme ISO 21809-3; classe 12A-1.



Compatible avec les revêtements usine en PE, PP, FBE, PU, CTE et bitume.



Excellente élasticité des bandes, très bonne résistance d'allongement à la rupture.



Système très rentable, excellent rapport qualité / prix.

Système constitué de deux bandes permettant le revêtement anticorrosion de tuyauteries métalliques et de pipelines conformément aux normes DIN 30672 et EN 12068.

Le groupe DENSO Group Germany est depuis un siècle synonyme d'expérience, de qualité et de fiabilité en matière de protection anticorrosion et de la construction routière. Le succès de notre entreprise internationale, leader dans ses domaines d'activité, repose sur un dépôt de brevet en 1927 pour la bande DENSO « DENSO-Binde », premier produit au monde pour la protection passive contre la corrosion des pipelines. Depuis, le groupe DENSO Group Germany assure la production de produits à la pointe de la technologie répondant aux normes qualité les plus élevées. Grâce à une étroite collaboration avec nos clients, nos collaborateurs conçoivent et développent des solutions sur mesure, fiables et durables.

Description

Le système DENSOLEN®-AS30/-R20 MP est un système applicable à froid, économique et de haute qualité. Le système est constitué de deux bandes et permet de protéger contre la corrosion des tuyauteries métalliques et des pipelines. Grâce à une formulation innovante, les bandes se soudent entièrement dans la zone de chevauchement et forment un enrobage résistant assimilable à une gaine. Le système DENSOLEN®-AS30/-R20 MP répond aux exigences de résistance aux chocs de la classe B 50 suivant la norme EN 12068 et de résistance au poinçonnement de la classe C 50.

Le système DENSOLEN®-AS30/-R20 MP est pratiquement imperméable à la vapeur d'eau et à l'oxygène et présente une excellente résistance aux bactéries et aux électrolytes.

Le système DENSOLEN®-AS30/-R20 MP est compatible avec les revêtements d'usine en PE, PP, FBE, PU, CTE et bitume.

Le système **DENSOLEN®-AS30/-R20 MP** est constitué des produits suivants:

Primaire DENSOLEN®- HT Primer
Primaire avec solvants, appliqué avant les bandes de protection anticorrosion
DENSOLEN®. Pour une application dans des environnements chauds, le primaire
DENSOLEN®-MT25 Primer peut être utilisé.
Se reporter à la fiche d'information du primaire DENSOLEN®-Primer.

■ Bande **DENSOLEN**®-**AS30**Véritable bande plastique coextrudée double face composée d'un film support en polyéthylène stabilisé enduit sur ses deux faces d'un adhésif en caoutchouc butyle.La bande **DENSOLEN**®-AS30 se soude entièrement dans la zone de chevauche ment et forme un revêtement assimilable à une gaine, constituant ainsi, une protection

Adhésif en caoutchouc butyle (coex.)

Film support PE

Caoutchouc butyle PE (coex.)


Adhésif en caoutchouc butyle

Coupe transversale schématique de la bande DENSOLEN®-AS30

anticorrosion fiable et durable. La couche intermédiaire coextrudée assure une excellente adhérence entre l'adhésif et le film support.

Bande **DENSOLEN®-R20 MP**

Bande plastique simple face coextrudée composée d'un film support en polyéthylène résistant (couleur blanc) enduit sur une face d'un adhésif en caoutchouc butyle. La couche intermédiaire coextrudée permet d'obtenir une excellente adhérence entre l'adhésif et le film support. La face intérieure adhésive en caoutchouc butyle se soude entièrement à la face extérieure de la bande **DENSOLEN®-AS30**.





Propriétés

| Propriété | | Unité | DENSOLEN®-AS30 Valeur | DENSOLEN®-R20 MP Valeur | Méthode d'essai | |
|------------------------------------|---------------|---------|--------------------------|----------------------------|-----------------|--|
| Couleur film support | - | Noir | Blanc | - | | |
| Couleur face butyle interne | - | Gris | Noir | - | | |
| Couleur face butyle externe | - | Noir | - | - | | |
| Épaisseur totale | mm | ≥ 0,5 | ≥ 0,5 | | | |
| Épaisseur film support env. | mm | ≥ 0,18 | ≥0,3 | ISO 4591 | | |
| Épaisseur face butyle interne env. | | mm | ≥ 0,24 | ≥ 0,2 | ASTM D1000 | |
| Épaisseur face butyle externe env. | | mm | ≥ 0,08 | - | | |
| Allongement à la rupture | | % | ≥ 600 | ≥ 500 | DIN 30672 | |
| Résistance à la rupture | +23°C (+73°F) | N / cm | ≥ 65 | ≥65 | EN 12068 | |
| Résistance diélectrique | | kV / mm | ≥40 | ≥ 50 | ASTM D149 | |

DENSOLEN®-AS30/-R20 MP avec DENSOLEN®-HT Primer

| Propriété | Unité | Valeur | | Valeur nécessaire | | Méthode d'essai | |
|---|---------------------|------------------------------|----------------|----------------------|-------|--------------------|--|
| Résistance diélectrique | Ohm m ² | ≥ 10 ¹¹ | | ≥ 10 ⁶ | | EN 12068 | |
| Résistivité électrique | Ohm cm | ≥ 10 ¹⁶ | | n.c | | ASTM D257 | |
| Résistance à l'arrachement Métal / primaire / | N / cm | +23°C (+73°F) | +50°C (+122°F) | | | | |
| bande | | ≥ 15 | ≥ 2,0 | ≥ 4 | ≥ 0,4 | EN 12068 | |
| bande | | ≥ 33 | ≥ 2,5 | n.c | | ASTM D1000 | |
| Résistance à l'arrachement couche/couche | | +23°C (+73°F) | +50°C (+122°F) | | | EN 12068 | |
| AS30 / AS30 | N / cm | ≥ 22 | ≥ 4,0 | ≥ 8 | ≥ 2 | | |
| AS30 / R20 MP | IN / CITI | ≥ 22 | ≥ 3,5 | ≥ 8 | ≥ 2 | | |
| R20 MP / R20 MP | | ≥ 4 | ≥ 3,5 | ≥ 2 | ≥ 2 | | |
| Résistance au poinçonnement - épaisseur couche résiduelle | +50°C | | +122°F) | | | EN 12068 | |
| pour une charge tampon 1N / mm², tampon Ø 5,65 mm | mm | > 1,3 (répond à la classe B) | | > 0,6 | | | |
| pour une charge tampon 10 N / mm², tampon Ø 1,8 mm | | > 0,6 (répond à la classe C) | | > 0,6 | | | |
| Résistance aux chocs | J/mm | ≥ 7.5 J/m | ım (≥15 J) | ≥ 4 | | ISO 21809-3 | |
| Résistance au décollement cathodique (rayon) | mm | < 2 | | < 20 | | EN12068 | |
| Résistance au cisaillement | | +23°C (+73°F) | | | | EN 12068 | |
| sur acier | N / cm ² | ≥ 8 | | 5 | | | |
| sur revêtement d'usine |] | ≥ | 8 | 5 | |] | |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | g /m² 24h | < 0,2 | | | n.c | ASTM E96 | |

Les bandes **DENSOLEN**® peuvent être facilement appliquées à la main. Les machines d'enrobage **DENSOMAT**® permettent une mise en oeuvre rapide et efficace des produits. Pour des bandes **DENSOLEN**® d'une largeur > 50 mm, nous recommandons l'utilisation d'une machine d'enrobage **DENSOMAT**® afin de garantir une mise en œuvre de qualité.

Conditionnement

| | Largeur Longueur | | m²/ | Contenu par carton | | | n |
|----------------------------------|------------------|-----|---------|--------------------|------|--------|-----------|
| | [mm] | [m] | Rouleau | Rouleaux | m² | lin. m | kg (env.) |
| DENSOLEN®-AS30 mandrin Ø 41 mm | 50 | 30 | 1,5 | 10 | 15 | 300 | 10 |
| | 100 | 30 | 3,0 | 5 | 15 | 150 | 10 |
| | 150 | 30 | 4,5 | 5 | 22,5 | 150 | 15 |
| DENSOLEN®-AS30 mandrin Ø 78 mm | 100 | 70 | 7 | 3 | 21 | 210 | 13 |
| | 150 | 70 | 10,5 | 2 | 21 | 140 | 13 |
| DENSOLEN®-R20 MP mandrin Ø 41 mm | 50 | 30 | 1,5 | 12 | 18 | 360 | 11 |
| | 100 | 30 | 3,0 | 6 | 18 | 180 | 11 |
| | 150 | 30 | 4,5 | 6 | 27 | 180 | 17 |
| DENSOLEN®-R20 MP mandrin Ø 78 mm | 100 | 70 | 7 | 3 | 21 | 210 | 13 |
| | 150 | 70 | 10,5 | 2 | 21 | 140 | 13 |

Autres dimensions sur demande.

Stockage

DENSOLEN®-AS30/-R20 MP peut être stocké dans son emballage d'origine intact pendant au moins 60 mois à compter de la date de fabrication.

Température de stockage : ≤ +50°C (+122°F)

À stocker dans un endroit parfaitement sec et sans charge sur la partie supérieure des cartons.

DENSO GmbH

Felderstrasse 24 | 51371 Leverkusen | Germany Phone: +49 214 2602-0 | info@denso-group.com www.denso-group.com Nos informations sur les produits, recommandations d'application et autres publications imprimées fournissent des recommandations dans l'état de nos connaissances au moment de l'impression. Le contenu n'est pas juridiquement contraignant. Par conséquent, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de recommandations incomplètes ou inexactes. L'utilisateur est tenu de vérifier que le produit sélectionné est adapté aux conditions d'application et est en adéquation avec l'usage prévu. Sauf indication contraire, toutes les marques citées sont des marques déposées par DENSO, enregistrées à minima en Allemagne, ces dernières sont protégées par la loi.

Seules nos conditions générales de vente, que vous trouverez sur www.denso-group.com, sont applicables. Nos informations produits sont traduites à partir de leurs versions

on langue allemande. En cas de divergence ou de litige concernant l'interprétation des informations produits, le texte allemand dans sa version originale en langue allemande, disponible sur www.densogroup.com, est déterminant. Le rapport juridique est régi par le droit allemand.